

SELEKTIA
Piso Vinílico

GLUE DOWN

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTO

Construcción	Tabla de vinilo (comercial)			
Especificaciones	178*1219 mm			
Espesor total	3.0 mm			
Espesor de la capa de desgaste	.55 mm			
Acabado UV	Poliuretano/Poliuretano antibacteriano			
Instalación	Pegamento			
Mantenimiento	Consulte la hoja de mantenimiento separada			
RENDIMIENTO	EN Normas	Resultado	ASTM Normas	Resultado
Escuadrado y rectitud de las dimensiones	EN 427	Cuadratura: 0,18mm Rectitud: 0,07mm		
Estabilidad dimensional y curvatura	EN 434:1994	Estabilidad: Aprobado 0.1% Curvatura: Aprobado 0.06mm	ASTM F1700:2004	Aprobado 0.013in/ft
Flexibilidad			ASTM F137:2008	Aprobado 100mm
Resistencia química	EN 423	Aprobado	ASTM F925	Aprobado
Resistencia al impacto			ASTM F1265:2003A	Aprobado
Solidez del color a la luz artificial	EN 20105:B02 method A	Aprobado, >=Grade6	ASTM F1515	Aprobado
Indentación residual después de la carga estática	EN 433	Aprobado 0.06mm	ASTM F970	Aprobado
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS		
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bf1-S1	ASTM E648-10	Aprobado/Clase1
Densidad de Humo			ASTM E662	Pass, <=450
Resistencia al Desgaste	EN660-2:1999 /EN649-2011	Grupo T		
Prueba de rendimiento del material de aislamiento acústico			ASTM E492-2009 ASTM E90-2009	IIC=68 STC=7 3
Coefficiente de Firmeza Estática de Superficies de Suelos con Recubrimiento Pulido			ASTM D2047-11	Seco:0.38 Mojado:0.8
Resistencia térmica	EN12664	Aprobado 0.12K/W		