



GRUPO
TENERIFE^{MR}

MOSO DECK N-DURANCE





Ficha técnica

Densidad:	+/- 1200 kg/m ³
Dureza - Brinell:	≥ 9,5 kg/ mm ² (EN 1534)
Reacción al fuego:	Class Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resistencia al deslizamiento:	R10 (CEN/ TS 16165 Annex
Elasticidad modulus:	12610 N/mm ² (valor medio - EN 408)
Resistencia a la flexión:	95,5 N/mm ² (characteristic value - EN 408)
Durabilidad:	Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2) Clase 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1 Conservantes superficiales y acabado: cumplen con la normativa europea sobre productos biocidas (BPR) y no figuran en la lista de restricciones del Anexo XVII de REACH/lista de candidatos.
Resistencia a hongos:	Clase O, Resistencia fuerte a los hongos (EN ISO 846), tratamiento sólo superficial.
Clase de uso:	Clase 4 (EN 335)
C02 neutro:	LCA report TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca) Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
FSC®:	Producto certificado FSC® bajo demanda.
Contribución LEED BD+C – v4:	MR 1, MR 2, MR 3(FSC), EQ 2, SS7 v2009: MR 6, IEQ 4.3, IEQ 4.4
Contribución BREEAM:	MAT 1, MAT 3 (FSC), MAT 5

Garantía 25 años