



SELEKTIA
Vinílico

**GLUE DOWN
ROBLE ARENA**



Ficha Técnica

Construcción	Tabla de vinilo (comercial)
Especificaciones	178x1219 mm
Espesor total	3.0mm
Espesor de la capa de desgaste	0.3mm~0.7mm
Acabado UV	Poliuretano/Poliuretano antibacteriano
Instalación	Pegamento

OPCIONES DE TEXTURA Manos raspadas / Madera antigua / Cristal / Registrado en relieve / EIR 201207

RENDIMIENTO	EN Normas	Resultado	ASTM Normas	Resultado
Escuadrado y rectitud de las dimensiones	EN 427	Cuadratura: 0,18mm Rectitud: 0,07mm		
Estabilidad dimensional y curvatura	EN 434:1994	Estabilidad: Aprobado 0.1% Curvatura: Aprobado 0.06mm	ASTM F1700:2004	Aprobado 0.013in/ft
Flexibilidad			ASTM F137:2008	Aprobado 100mm
Resistencia química	EN 423	Aprobado	ASTM F925	Aprobado
Resistencia al impacto			ASTM F1265:2003A	Aprobado
Solidez del color a la luz artificial	EN 20105:B02 method A	Aprobado, >=Grade6	ASTM F1515	Aprobado
Indentación residual después de la carga estática	EN 433	Aprobado 0.06mm	ASTM F970	Aprobado
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS		
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-SI	ASTM E648-10	Aprobado/Clase I
Densidad de Humo			ASTM E662	Pass, <=450
Resistencia al Desgaste	EN660-2:1999 /EN649-2011	Grupo T		
Prueba de rendimiento del material de aislamiento acústico			ASTM E492-2009 ASTM E90-2009	IIC=68 STC=73
Coeficiente de Firmeza Estática de Superficies de Suelos con Recubrimiento Pulido			ASTM D2047-11	Seco:0.38 Mojado:0.8
Resistencia térmica	EN12664	Aprobado 0.12K/W		