



SELEKTIA COMERCIAL

P I S O S A T U M E D I D A

DYNAMIC OAK CANDY BROWN



Ficha Técnica

Material portador:

Classenboard HDF

Dimensiones:

1286 mm x 160 mm x AC4-8MM

Cantidad / peso por caja (PU):

8 piezas = 2.057 m² / aprox. 15 kg

Cantidad / peso por palet:

48 UE = 95.80 m² / aprox. 720 kg

Characteristics

Testing Procedure

Results

Resistencia a la abrasión

EN 13329

Classen Overlay PREMIUM corresp. AC 4

Resistencia a los golpes

EN 13329

IC 2

Resistencia a quemadura de cigarrillos

EN 438 - 2.18

Grado 4

Resistencia a la luz

EN 438 - 2.16

Escala de lana azul nivel 6

Resistencia las manchas

EN 438 - 2.15

Procedimiento A - nivel 5

Resistencia al levantamiento

EN 311

>= 1 N/mm²

Hinchazón de los cantos

EN 13329

<= 18 %

Cuadratura del borde de la capa superior

EN 13329

max. <= 0.3 mm/m

Diferencia de altura entre los elementos

EN 13329

Ø <= 0.10 mm

Cuadratura de los elementos

EN 13329

max. <= 0.15 mm

max. <= 0.2 mm

Ancho:

cóncavo max. <= 0.15 %

convexo max. <= 0.20 %

Planitud de los elementos

EN 13329

Largo:

cóncavo max. <= 0.50%

convexo max. <= 1.00 %

Resistencia al fuego*



EN ISO 11925-2

EN ISO 9239-1

C_{fl} - s1

Resistencia al deslizamiento*



EN 13893

DS

Emisión de formaldehído*



ENV 717-1

E1

Conductividad térmica*



EN 12667

R ≤ 0.0574 (m²K)/W

Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan al estado de la norma.

Esta edición sustituye a todas las versiones anteriores y es válida en el momento de la redacción.

Garantizamos la consistencia de nuestros colores de decoración bajo luz artificial de tipo D50 (CIE D50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) y D65 (CIE D65).

* Atributos básicos relativos a seguridad, salud y medio ambiente por